

VYSOKÁ KVALITA

Rohože jsou vysoce kvalitní a nabízejí mnoho výhod. Mimo jiné jsou odolné vůči chemikáliím, mají vysokou odolnost proti oděru a dlouhou životnost.

MNOHO ÚČELŮ

Rohože lze použít například na staveništích, v chovatelských objektech, v různých průmyslových odvětvích, ale také jako kluzné a opotřebitelné desky.

VELKÝ VÝBĚR

Hladký je k dispozici v různých standardních velikostech a tloušťkách. Viz přehled níže. Ohledně dalších velikostí a barev se obraťte na odpovědného manažera pro klíčové zákazníky ve vaší oblasti.

Rohože jsou k dispozici v různých standardních velikostech a tloušťkách. Na rohože si můžete nechat vytisknout své logo.

V případě zájmu o vlastní velikosti a barvy se obraťte na odpovědného manažera pro klíčové zákazníky ve vaší oblasti.

DAN-Board Smooth

DAN-Board SMOOTH je stabilní plastová podložka, která je oboustranně hladká. Je vyrobena ze 100% recyklovaného plastu LDPE. Rohože mají mnoho výhod. Mimo jiné jsou odolné vůči chemikáliím, mají vysokou odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost. Snadno se s nimi také manipuluje, a proto jsou vhodné pro mnoho aplikací.



DÉLKA	2.000 - 2.400 - 3.000 mm
ŠÍŘKA	1.000 - 1.200 - 1.500 mm
TLOUŠŤKA	6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 mm
BARVY	šedá - černá - bílá



Materiál	Recyklovaný plast. Typ: LDPE
Způsob dodání / aplikace	Ochranné podložky
Standardní povrch	Hladký
Obrábění	Řezání, vrtání, frézování, tvarování, svařování

Mechanické vlastnosti (při 23 °C)	DIN EN ISO	Jednotky	
Hustota	1183	g/cm3	0,94
Napětí v tahu	527	MPa	12
Pevnost v tahu	527	MPa	7
Roztažení v tahu	527	%	140
Tah E-Modul	527	MPa	450
Ohyb E-Modul	178	MPa	500
Odolnost proti nárazu	179-1/1eU	KJ/m2	žádné přestávky
Odolnost proti oděru (při 1000 g)	ASTM-D-4060-10	Index opotřebení	cca. 45

Tepelné vlastnosti		Jednotky	
min./max. teplota použití		°C	-40 až 70
Lineární tepelná roztažnost	DIN EN ISO 11359	mm/(m•10°C)	1,8

Chemické a fyzikální vlastnosti		
Třída požární ochrany	EN 13501-1:2018	Efl

Výrobky jsou obecně vysoce odolné vůči kyselinám, zásadám a rozpouštědlům.