

QUALITE SUPERIEURE

Les plaques de roulage peuvent supporter de fortes charges, sont antidérapantes, résistantes aux liquides et aux produits chimiques, et ont une longue durabilité.

USAGES MULTIPLES

Les plaques de roulage peuvent être utilisées sur les chantiers de construction, comme chemins temporaires, voies de circulation, protection de sous-couches, etc.

LARGE CHOIX

Nos plaques de roulage sont disponibles en différentes tailles et épaisseurs standard. Voir le tableau ci-dessous. Pour d'autres tailles et couleurs : contactez le Key Account Manager responsable dans votre région.

Toutes les plaques sont fournies avec l'option d'ajouter des poignées et des trous, et il est possible d'apposer votre propre logo sur la plaque. Nous proposons également différents connecteurs et boîtes de transport pour nos plaques de roulage, ce qui permet de les connecter entre elles et de les transporter facilement.



DAN-Board Xtreme

Le DAN-Board Xtreme est une plaque de roulage dotée d'une structure extra robuste, conçue pour les environnements de travail exigeants. La plaque Xtreme possède une surface rugueuse qui améliore considérablement l'adhérence et la résistance au glissement. Cette caractéristique garantit que vos machines restent en place, même dans des conditions défavorables, réduisant ainsi les risques d'accidents et de dommages.



LONGUEUR	2.000 - 2.400 - 3.000 mm
LARGE	1.000 - 1.200 mm
ÉPAISSEURS	18 - 22 mm
COULEURS	Noir



Matériau	Plastique recyclé. Type : PEBD
Format de livraison / Applications	Plaques
Surface standard	Structure 4 mm
Transformation	Peut être scié, percé, fraisé, façonné, soudé

Propriétés Mécaniques (à 23°C)	DIN EN ISO	Unité	
Densité	1183	g/cm3	0,94
Contrainte de Traction	527	MPa	12
Résistance à la Traction	527	MPa	7
Allongement en Traction	527	%	140
Module E de Traction	527	MPa	450
Module E de Flexion	178	MPa	500
Résistance à l'Impact	179-1/1eU	KJ/m2	pas de rupture
Résistance à l'Usure (à 1000g)	ASTM-D-4060-10	Indice d'usure	ca. 45

Propriétés Thermiques		Unité	
Température d'Utilisation Min./Max.		°C	-40 à 70
Dilatation Thermique Linéaire	DIN EN ISO 11359	mm/(m•10°C)	1,8

Propriétés Chimiques et Physiques		
Classement au Feu	EN 13501-1:2018	Efl

Les produits sont généralement très résistants aux acides, aux bases et aux solvants