

DAN-Board

Classic

Tolerancer

Længde	-0%	+2%
Bredde	-0%	+2%
Tykkelse	-0,3 mm	+0,3 mm

Tolerancerne på mål for DAN-Board Classic er baseret på plader, der er afkølet til ca. 20 grader celsius. Afvigelse mellem krydsmål 1 og 2: +/- 15 mm.

Bæreevne

mm	Blødt, vådt underlag	Blødt, tørt underlag	Asfalteret
6	Kun gående	Kun gående	1 ton
8	2 ton	4 ton	8 ton
10	2,5 ton	5 ton	10 ton
12	3 ton	7,5 ton	15 ton
15	5 ton	10 ton	20 ton
18	7,5 ton	15 ton	30 ton
20	10 ton	25 ton	45 ton

Al data vedrørende bæreevne afhænger af faktorer som temperatur, jordens sammensætning, jordens bæreevne og kontaktflader. Vurdér altid jordbundsforholdene før brug. Tallene er udtryk for minimum bæreevne.

Alle tal er omtrentlige og kan variere alt efter ydre påvirkninger.